
Coating thickness
4mm
Base coat
EPONAL 321 : (1 kg /m²)
F208/1 sand : (1 kg /m²)
Spreading sand
abundanltly
Sharp sand
(2,5 - 3 kg/m²)
Cure time
24h
Base coat
EPONAL 321 : (1 kg /m²)
F208/1 sand : (1 kg /m²)
Spreading sand
abundanltly
(2,5 - 3 kg/m²)
2 options :
1 Sharp sand
2 or coloured sand
Cure time
24h
Sealing coat
EPONAL 326 (600 g/m²)
coloured 3
clear 4
48h